



# MORTIER

-  **Prêt à gâcher**
-  **Support neuf ou rénovation**

**Montage de parpaings ou de briques, réalisation de chapes minces ou corps d'enduit, scellements...**

## Destination

Montage de parpaings et de briques. Scellements. Confection de corps d'enduit de façade. Réalisation de chape mince, en neuf et en rénovation.

## Composition

Composé de sables et ciment. Supprime les approvisionnements sur chantier.

## Supports admis

Béton  
Maçonnerie enduite et maçonnerie brute  
Moellons

## Précautions d'utilisation

Dans le but de protéger votre santé et l'environnement, et pour une utilisation de ce produit en toute sécurité, respectez les conseils de prudence qui sont étiquetés sur l'emballage.

Vous trouverez les consignes de sécurité de ce produit dans la Fiche de Données de Sécurité (FDS) disponible sur [quickfds.com](http://quickfds.com)

## Préparation du produit

Mélanger au malaxeur électrique à vitesse lente, manuellement ou à la bétonnière avec 4,2 à 5,1 L\* d'eau propre par sac. Le mélange obtenu doit être homogène.

*\* Taux de gâchage élargi car nos produits sont fabriqués dans des usines géographiquement au plus proches de nos clients. Se référer aux indications portées sur le sac pour le dosage précis en eau.*

## Préparation du support

Le support doit être propre, sain et débarrassé des parties non adhérentes ou pouvant nuire à l'adhérence. Le dépoussiérer. Humidifier avant application.

## Consommation et conservation

20 kg/m<sup>2</sup> et par cm d'épaisseur.  
12 mois dans son emballage d'origine fermé, sans contact avec le sol, dans un local sec, tempéré et faiblement ventilé.

## Application

Appliquer le mortier à la truelle ou à la taloche.  
Pour la réalisation d'enduit, appliquer le mortier de 15 à 20 mm par passe.  
Nettoyer les outils à l'eau tant que le produit est frais.



PRÉPARATION



TEMPÉRATURE



+5°C/+30°C

Conditionnement	Code article	Gencod
Sac de 35 kg	170538	3538988200138