# SPEED BÉTON SANS MALAXAGE

Scellement de piquets, poteaux de clôtures, étendoirs

Sans outillage



# **Destination**

▶ Béton prêt à l'emploi sans malaxage pour la réalisation de petits scellements de piquets, d'étendoirs, de bancs...

#### **Consommation**

▶ 1 sac de 25 kg pour un trou de 25 x 25 cm et de 20 cm de profondeur

# **Conservation**

▶ 12 mois dans son emballage d'origine fermé, sans contact avec le sol, dans un local sec, tempéré et faiblement ventilé.

## **Conditionnement**

► Sac de 25 kg

# **Supports admis**

► Sol porteur et suffisamment compact



La température doit être comprise entre +5°C et +30°C.

# Produit \*

## Précautions d'utilisation

Dans le but de protéger votre santé et l'environnement, et pour une utilisation de ce produit en toute sécurité, respectez les conseils de prudence qui sont étiquetés sur l'emballage.

Vous trouverez les consignes de sécurité de ce produit dans la Fiche de Données de Sécurité (FDS) disponible sur www.quikfds.com.

# Préparation du support

Creuser un trou de taille suffisante pour sceller l'objet considéré (15 à 25 cm plus large que celui-ci).

Positionner l'objet à sceller à l'endroit voulu.

Humidifier les parois et le fond du trou avant application.

# **Application**

Répartir Speed Béton autour de l'élément à sceller de façon homogène sur une hauteur de 20 cm maximum.

Répartir la quantité d'eau nécessaire à la surface à l'aide d'un arrosoir muni d'une pomme, soit environ 3,5 L d'eau par sac de 25 kg.

Ajuster le positionnement final et l'aplomb de l'objet à sceller dans les 5 minutes qui suivent.

Une fois l'eau absorbée, travailler la surface à la truelle soit en la lissant soit en créant une structure rugueuse si une couche supplémentaire doit être mise en place.

Si nécessaire, renouveler l'opération une fois que la couche précédente a commencé sa prise.

Le processus de durcissement du béton commence après 20 mn.

Nettoyer les outils à l'eau tant que le produit est frais.

## 1 - Creuser un trou - Humidifier



2 - Verser le béton - Positionner l'objet



3 - Verser l'eau - 3,5 L par sac



 Conditionnement
 Code article
 Gencod

 Sac de 25 kg
 170541
 3538988200237







de mise en oeuvre du Speed Béton, flashez ce QR Code



Ed. Novembre 2021

