

COLLE CARRELAGE EN PÂTE SOL ET MUR

Neuf et rénovation

Pièces humides

Prêt à l'emploi



Destination

- ▶ Collage de carreaux jusqu'à 40 cm x 40 cm en mur intérieur et plan de travail, y compris dans les locaux humides, et en sol intérieur dans les locaux secs.
- ▶ Applicable en mur extérieur abrité.

Consommation

- ▶ Simple encollage : 3 à 4 kg/m²
- ▶ Double encollage : 4 à 5,5 kg/m²

Conservation

- ▶ 18 mois dans son emballage d'origine fermé et stocké à l'abri de la chaleur et du gel.

Conditionnement

- ▶ Seau de 25 kg

Supports admis

- ▶ En sol : béton, chape ciment, carrelage, peinture, panneaux bois CTBH/CTBX, dalles plastiques.
- ▶ En mur : béton à parement soigné, enduit monocouche, plaque de plâtre cartonnée, enduit plâtre, carrelage, peinture, panneaux bois CTBH/CTBX, système de protection/imperméabilisation à l'eau sous carrelage.

Conditions d'application

La température doit être comprise entre +5°C et +30°C.

Précautions d'utilisation

Dans le but de protéger votre santé et l'environnement, et pour une utilisation de ce produit en toute sécurité, respectez les conseils de prudence qui sont étiquetés sur l'emballage.

Vous trouverez les consignes de sécurité de ce produit dans la Fiche de Données de Sécurité (FDS) disponible sur www.quikfds.com.

Préparation du support

Le support doit être propre, sain et débarrassé des parties non adhérentes ou pouvant nuire à l'adhérence. Griffier et dépoussiérer les enduits plâtre à finition glacée.

Une parfaite planéité du support est recommandée. Vérifier systématiquement la parfaite adhérence de l'ancien revêtement conservé (carrelage, peinture).

En sol, le support doit être bien sec.

Sur les zones soumises à ruissellement, appliquer une protection/imperméabilisation à l'eau sous carrelage si le support le nécessite.

Préparation du produit

COLLE CARRELAGE EN PÂTE SOL ET MUR est prêt à l'emploi, ne rien ajouter.

Brasser à fond de seau avant utilisation.

Application

Étaler la colle sur le support avec une spatule crantée adaptée au format des carreaux.

En cas de double encollage, appliquer également la colle sur l'envers des carreaux avec une spatule non dentée.

Appliquer le revêtement céramique dans la limite du temps ouvert (30 minutes à 20°C).

Vérifier régulièrement le bon transfert de la colle sur l'envers du carreau.


Nettoyer les outils à l'eau tant que le produit est frais.



Sol + mur intérieur
Mur extérieur abrité




Format carreaux maxi



Plancher chauffant
à eau



Délai ajustabilité



Ouverture à la marche

24h



Délai jointoiment
24h en mur

48 à 72h
en sol



Prêt à l'emploi



Conditionnement	Code article	Gencod
Seau de 25 kg	170707	3538988200657