

# JOINT DALLAGE EXTÉRIEUR GRIS / TON PIERRE

Aspect rustique

Neuf et rénovation

Hydrofugé



## Destination

► Jointoiment de pierres naturelles et de dalles jusqu'à 10 cm de largeur en sol intérieur et extérieur.

## Consommation

► 4 à 8 kg/m<sup>2</sup> selon la largeur et la profondeur des joints.

## Conservation

► 12 mois dans son emballage d'origine fermé, sans contact avec le sol, dans un local sec, tempéré et faiblement ventilé

## Conditionnement

► Sac de 25 kg

## Teintes\*

- Gris 
- Ton Pierre 

**Usage exclus**

- ▶ Ne pas appliquer sur dallage soumis à des agressions chimiques ou des lavages à l'eau haute pression.
- ▶ Ne pas réaliser de joints de largeur inférieure à 10 mm.

**Conditions d'application**

La température doit être comprise entre +5°C et +30°C.

**Précautions d'utilisation**

Dans le but de protéger votre santé et l'environnement, et pour une utilisation de ce produit en toute sécurité, respectez les conseils de prudence qui sont étiquetés sur l'emballage.

Vous trouverez les consignes de sécurité de ce produit dans la Fiche de Données de Sécurité (FDS) disponible sur [www.quikfds.com](http://www.quikfds.com).

**Préparation du support**

Les joints doivent être propres et de profondeur au moins égale à la moitié de l'épaisseur des carreaux.

Ils ne doivent pas être remplis de colle.

**Préparation du produit**

Mélanger au malaxeur électrique à vitesse lente avec 5 L d'eau par sac.

Le mélange obtenu doit être homogène et de couleur uniforme.

**Application**

Garnir les joints à la truelle, à la pompe ou à l'aide d'un pochoir. Les serrer avec un fer à joint ou une truelle langue de chat.

Dès que le mortier commence à tirer, nettoyer les dalles ou les pierres avec une éponge humide et réaliser la finition.

Finition éponge : laver les joints avec une éponge humide sans les délayer.

Finition broyée : broser les joints avec une brosse ou un balai.

Finition lissée : lisser les joints avec un fer à joint ou avec une truelle langue de chat.


Nettoyer les outils à l'eau tant que le produit est frais.

Sol intérieur + extérieur



Largeur des joints

De 10 à 100 mm




Durée d'utilisation



1 h 30

Délai pour lisser

35 à 45 min



Ouverture à la marche

24h



Préparation



Teintes	Conditionnements	Code article	Gencod
Gris	Sac de 25 kg	170447	3538988200794
Ton pierre	Sac de 25 kg	170448	3538988200787