

**SANS POUSSIÈRE**  
Pour un confort préservé

# RAGRÉAGE AUTOLISSANT HAUTE PERFORMANCE

Neuf et rénovation

Applicable sur sol chauffant

**P3**



## Destination

- ▶ Rattrapage des défauts de planéité ou des irrégularités en sol intérieur et extérieur, et en local sollicité, avant la pose de carrelage, moquette, peinture, parquet, sol souple.
- ▶ Le ragréage peut être laissé nu.
- ▶ Il est applicable sur tous types de plancher chauffant.

## Consommation

- ▶ 1,5 kg/m<sup>2</sup> et par mm d'épaisseur.

## Conservation

- ▶ 12 mois dans son emballage d'origine fermé, sans contact avec le sol, dans un local sec, tempéré et faiblement ventilé.

## Conditionnements

- ▶ Sac de 25 kg
- ▶ Sac de 5 kg

## Ragréage autolissant haute performance sans poussière

**Supports admis**

- ▶ Béton\*, chape ciment\*, carrelage\*, peinture\*, dalles plastiques collées\*
- ▶ Parquet collé\*\*

\*sur **Primaire d'adhérence VPI** – Consommation 50 à 200 gr/m<sup>2</sup> - Délai avant ragréage : 30 mn à 24 h

\*\* sur **Primaire d'adhérence VPI** et avec incorporation d'une trame

**Conditions d'application**

La température doit être comprise entre +5°C et +30°C.

**Précautions d'utilisation**

Dans le but de protéger votre santé et l'environnement, et pour une utilisation de ce produit en toute sécurité, respectez les conseils de prudence qui sont étiquetés sur l'emballage.

Vous trouverez les consignes de sécurité de ce produit dans la Fiche de Données de Sécurité (FDS) disponible sur [www.quickfds.com](http://www.quickfds.com).

**Préparation du support**

Le support doit être propre, sain et débarrassé des parties non adhérentes ou pouvant nuire à l'adhérence.

Décaper soigneusement toutes les taches.

Vérifier systématiquement la parfaite adhérence de l'ancien revêtement conservé.

Appliquer systématiquement le primaire d'adhérence VPI et respecter un délai de séchage de 30 minutes avant de poursuivre les travaux. Sur parquet, interposer une trame adaptée.

**Préparation du produit**

Mélanger au malaxeur électrique à vitesse lente avec :

- ▶ 4,5 à 5 L d'eau propre par sac de 25 kg
- ▶ 1 L d'eau propre par sac de 5 kg

Le mélange obtenu doit être homogène.

**Application**

Verser sur le support et répartir à l'aide d'une lisseuse.

Avant de recouvrir d'une peinture, passer le rouleau débulleur en croisant les passes dans l'enduit encore frais.

Nettoyer les outils à l'eau tant que le produit est frais.




Sol intérieur + extérieur



Épaisseur d'application

Entre  
5 et 10 mm

Tous planchers chauffants



Durée d'utilisation

25 min

Ouverture à la marche

8 à 24 h

Préparation



Application



Conditionnements	Code article	Gencod
Sac de 25 kg	170341	3538988200381
Sac de 5 kg	170343	3538988201616

Ed. Novembre 2021

