

# RAGRÉAGE AUTOLISSANT INTÉRIEUR

Rattrapage des défauts de planéité

Support neuf intérieur



## Destination

- ▶ Rattrapage des défauts de planéité ou des irrégularités en sol intérieur et en local à circulation normale, avant pose de moquette, carrelage, sol souple, parquet flottant.

## Consommation

- ▶ 1,5 kg/m<sup>2</sup> et par mm d'épaisseur.

## Conservation

- ▶ 12 mois dans son emballage d'origine fermé, sans contact avec le sol, dans un local sec, tempéré et faiblement ventilé.

## Conditionnement

- ▶ Sac de 25 kg

**Supports admis**

► Béton\*, chape ciment\*.

\*sur Primaire d'adhérence VPI — Consommation 50 à 200 gr/m<sup>2</sup> - Délai avant ragréage : 30 mn à 24 h

**Conditions d'application**

La température doit être comprise entre +5°C et +30°C.

**Précautions d'utilisation**

Dans le but de protéger votre santé et l'environnement, et pour une utilisation de ce produit en toute sécurité, respectez les conseils de prudence qui sont étiquetés sur l'emballage.

Vous trouverez les consignes de sécurité de ce produit dans la Fiche de Données de Sécurité (FDS) disponible sur [www.quikfds.com](http://www.quikfds.com).

**Préparation du support**

Le support doit être propre, sain et débarrassé des parties non adhérentes ou pouvant nuire à l'adhérence.

Décaper soigneusement toutes les taches.

**Préparation du produit**

Mélanger au malaxeur électrique à vitesse lente avec 5,4 à 5,6 L d'eau propre par sac.

Le mélange obtenu doit être homogène.

**Application**

Verser sur le support et répartir à l'aide d'une lisseuse.

Avant de recouvrir d'une peinture, passer le rouleau débulleur en croisant les passes dans l'enduit encore frais.

Nettoyer les outils à l'eau tant que le produit est frais.

Sol intérieur



Épaisseur d'application

Entre  
2 et 4 mm

Durée d'utilisation

30 min


Ouverture à la marche

8 à 24 h

Préparation



Application



Ed. Novembre 2021



Conditionnement	Code article	Gencod
Sac de 25 kg	170344	3538988200367