RAGRÉAGE FIBRÉ FORTE ÉPAISSEUR

Neuf et rénovation

Applicable sur béton et plancher bois

Destination
Rattrapage généralisé ou localisé des défauts de planéité en sol intérieur ou extérieur.
Ragréage fibré forte épaisseur peut être laissé nu.

Supports admis
- Béton*
- Chape ciment*
- Support bois*

* Sur PRIMAIRE D'ADHÉRENCE VPI – Consommation 50 à 200 g/m² (délai avant ragréage : 30 min à 24 h).

Précautions d'utilisation
Dans le but de protéger votre santé et l'environnement, et pour une utilisation de ce produit en toute sécurité, respectez les conseils de prudence qui sont étiquetés sur l'emballage.
Vous trouverez les consignes de sécurité de ce produit dans la Fiche de Données de Sécurité (FDS) disponible sur quickfds.com

Consommation et conservation
- 1,5 kg/m² et par mm d'épaisseur.

Se conserve 12 mois dans son emballage d'origine fermé, sans contact avec le sol, dans un local sec, tempéré et faiblement ventilé.

Conditions d'application
La température doit être comprise entre +5°C et 30°C.

Préparation du support
Le support doit être propre, sain et débarrassé des parties non adhérentes ou pouvant nuire à l'adhérence.
Décaper soigneusement toutes les taches. Vérifier la parfaite adhérence de l'ancien revêtement conservé. Appliquer systématiquement le PRIMAIRE D'ADHÉRENCE VPI sur le support et respecter un délai de séchage de 30 minutes avant de poursuivre les travaux.

Préparation du produit
Mélanger au malaxeur électrique à vitesse lente avec :
- 3,8 à 4 L d'eau propre par sac de 25 kg.

Le mélange obtenu doit être homogène.

Application
Verser sur le support et répartir à l'aide d'une lisseuse ou le tirer à la règle.
Avant de recouvrir d'une peinture, passer le rouleau débulleur en croisant les passes dans l'enduit encore frais.

Nettoyer les outils à l'eau tant que le produit est frais.

SOL INTÉRIEUR + EXTÉRIEUR

Entre 10 mm
Et 40 mm
ÉPAISSEUR D'APPLICATION

Environ 1 m² par sac
QUANTITÉ NÉCESSAIRE

DURÉE D'UTILISATION
30 min

DÉLAI AVANT REMISE EN SERVICE
8 à 24 H

APPLICATION

TEMPÉRATURE
+5°C/+30°C

Conditionnement	Code article	Gencod
Sac de 25 kg	170345	3538988200398

VPI BRICOLAGE
4 rue Aristide Bergès
38080 L'Isle d'Abeau

08/25

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A+ A B C