

# RAGRÉAGE FIBRÉ FORTE ÉPAISSEUR

Neuf et rénovation

Applicable sur béton et plancher bois



## Destination

- ▶ Rattrapage généralisé ou localisé des défauts de planéité en sol intérieur ou extérieur.
- ▶ Ragréage fibré forte épaisseur peut être laissé nu.

## Consommation

- ▶ 1,5 kg/m<sup>2</sup> et par mm d'épaisseur.

## Conservation

- ▶ 12 mois dans son emballage d'origine fermé, sans contact avec le sol, dans un local sec, tempéré et faiblement ventilé.

## Conditionnement

- ▶ Sac de 25 kg

### Supports admis

- ▶ Béton\*
- ▶ Chape ciment\*
- ▶ Support bois\*

\* sur Primaire d'adhérence VPI - Consommation : 50 à 200 gr/m<sup>2</sup> - Délai avant ragréage : 30 mn à 24 h

### Conditions d'application

La température doit être comprise entre +5°C et +30°C.

### Précautions d'utilisation

Dans le but de protéger votre santé et l'environnement, et pour une utilisation de ce produit en toute sécurité, respectez les conseils de prudence qui sont étiquetés sur l'emballage.

Vous trouverez les consignes de sécurité de ce produit dans la Fiche de Données de Sécurité (FDS) disponible sur [www.quikfds.com](http://www.quikfds.com).

### Préparation du support

Le support doit être propre, sain et débarrassé des parties non adhérentes ou pouvant nuire à l'adhérence.

Décaper soigneusement toutes les taches. Vérifier la parfaite adhérence de l'ancien revêtement conservé. Appliquer systématiquement le primaire d'adhérence VPI sur le support et respecter un délai de séchage de 30 minutes avant de poursuivre les travaux.

### Préparation du produit

Mélanger au malaxeur électrique à vitesse lente avec 3,8 à 4 L d'eau propre par sac.

Le mélange obtenu doit être homogène.

### Application

Verser sur le support et répartir à l'aide d'une lisseuse ou le tirer à la règle.

Avant de recouvrir d'une peinture, passer le rouleau débulleur en croisant les passes dans l'enduit encore frais.

Nettoyer les outils à l'eau tant que le produit est frais.

Sol intérieur + extérieur



Épaisseur d'application

Entre  
10 et 40 mm

Durée d'utilisation

30 min

Ouverture à la marche

8 à 24 h



Préparation



Application



Ed. Novembre 2021



Conditionnement	Code article	Gencod
Sac de 25 kg	170345	3538988200398