SANS POUSSIÈRE
Pour un confort préservé

COLLE CARRELAGE GRISE HAUTE PERFORMANCE

Spécial très grands carreaux

Neuf et rénovation sans primaire

Spécial piscine

C2 S1 E

Destination
- Colle Flex souple pour le collage de très grands carreaux en sol et mur intérieur et extérieur, piscine et bassin.
- Applicable sur plancher chauffant à eau et plancher rayonnant électrique.

Consommation
- Simple encollage : 3,5 à 4,5 kg/m²
- Double encollage : 5 à 8 kg/m²

Conservation
- 12 mois dans son emballage d'origine fermé, sans contact avec le sol, dans un local sec, tempéré et faiblement ventilé.

Conditionnement
- Sac de 25 kg

Colle carrelage grise haute performance sans poussière

Supports admis

▶ En sol : béton, chape ciment, carrelage, peinture non sensible à la détrempe, dalles plastiques, parquet ou panneaux bois CTBH/CTBX**, chape anhydrite*, chape allégée*.
▶ En mur : béton à parement soigné, enduit monocouche, carrelage, peinture non sensible à la détrempe, panneaux bois CTBH/CTBX*, plaque de plâtre cartonnée
▶ En sol et mur de pièce humide : système de protection à l'eau sous carrelage
* **sur Primaire d'adhérence VPI** - Consommation : 50 à 200 gr/m² - Délai avant collage : 30 mn à 24 h
** **sur Primaire d'adhérence VPI** et avec incorporation d'une trame.

Conditions d'application

La température doit être comprise entre +5°C et +30°C.

Précautions d'utilisation

Dans le but de protéger votre santé et l'environnement, et pour une utilisation de ce produit en toute sécurité, respectez les conseils de prudence qui sont étiquetés sur l'emballage.
Vous trouverez les consignes de sécurité de ce produit dans la Fiche de Données de Sécurité (FDS) disponible sur www.quikfds.com.

Préparation du support

Le support doit être propre, sain et débarrassé des parties non adhérentes ou pouvant nuire à l'adhérence. Une parfaite planéité du support est recommandée.
Les chapes anhydrites auront été préparées conformément à leur document technique d'application.
Selon le support, appliquer le primaire d'adhérence VPI et respecter un délai de séchage de 30 minutes avant de poursuivre les travaux.

Préparation du produit

Mélanger au malaxeur électrique à vitesse lente avec 6,75 à 7,25 L d'eau propre par sac. Le mélange obtenu doit être homogène. Laisser reposer 5 minutes avant l'emploi.

Application

Etaler la colle sur le support avec une spatule crantée adaptée au format des carreaux. En sol extérieur, ou pour des carreaux de format supérieur à 20 x 20 cm, procéder par double encollage : appliquer également la colle sur l'envers des carreaux avec une spatule non dentée. Appliquer le revêtement céramique dans la limite du temps ouvert (30 minutes à 20°C).
Nettoyer les outils à l'eau tant que le produit est frais.

Conditionnement	Code article	Gencod
Sac de 25 kg	170281	3538988200497







Ed. Novembre 2021