

COLLE ET JOINT TOUT EN UN



- ✦ **Spécial milieu humide neuf et rénovation**
- ✦ **Joint ultra blanc hydrofugé**

1 seul produit pour 2 applications : Colle et joint

C2 ET

Destination

Colle flex pour le collage et le jointoiment de carreaux et de pierres de toutes porosités et de tous formats, en sols et murs intérieurs, sols extérieurs et piscines privatives sur supports neufs ou anciens.

Supports admis

- En sol : béton, chape anhydrite*, chape allégée*, chape ciment, carrelage, peinture non sensible à la détrempe*, parquet ou panneaux bois CTBH/CTBX**, dalles plastiques*.
- En mur : béton à parement soigné, enduit monocouche, plaque de plâtre cartonnée, carrelage, peinture non sensible à la détrempe*, panneaux bois CTBH/CTBX*.
- En sol et mur de pièce humide : système de protection à l'eau sous carrelage.

* sur Primaire d'adhérence VPI - Consommation : 50 à 200 gr/m² - Délai avant collage : 30 mn à 24 h

** sur Primaire d'adhérence VPI et avec incorporation d'une trame.

Précautions d'utilisation

Dans le but de protéger votre santé et l'environnement, et pour une utilisation de ce produit en toute sécurité, respectez les conseils de prudence qui sont étiquetés sur l'emballage.

Vous trouverez les consignes de sécurité de ce produit dans la Fiche de Données de Sécurité (FDS) disponible sur quickfds.com

Consommation et conservation

- Simple encollage : 1,5 à 4,5 kg/m²
- Double encollage : 5 à 7 kg/m²
- Se conserve 12 mois dans son emballage d'origine fermé, sans contact avec le sol, dans un local sec, tempéré et faiblement ventilé.

Teinte

- Ultra Blanc

Préparation du produit


- Mélanger au malaxeur électrique à vitesse lente avec :
 - 8 à 8,5 L d'eau propre par sac de 25 kg
 - 3,2 à 3,4 L d'eau propre par sac de 10 kg
- Le mélange obtenu doit être homogène. Laisser reposer 5 minutes avant l'emploi.

Préparation du support

- Le support doit être propre, sain et débarrassé des parties non adhérentes ou pouvant nuire à l'adhérence. Une parfaite planéité du support est recommandée.
- Selon le support, appliquer le primaire d'adhérence VPI et respecter un délai de séchage de 30 minutes avant de poursuivre les travaux.
- Dans les zones soumises à ruissellement prévoir une protection à l'eau sous carrelage.

Application

- La température doit être comprise entre +5°C et +30°C.
- Etaler la colle sur le support avec une spatule crantée adaptée au format des carreaux. En sol extérieur ou pour des carreaux de format supérieur à 20 x 20 cm, procéder par double encollage : appliquer également la colle sur l'envers des carreaux avec une spatule non dentée. Appliquer le revêtement céramique dans la limite du temps ouvert (30 minutes à 20°C).
 - Nettoyer les outils à l'eau tant que le produit est frais.



DURÉE D'UTILISATION



3 H

DÉLAI D'AJUSTABILITÉ



20 min

DÉLAI DE JOINTOIMENT



30 min

pour les faïences et mosaïques en pâte de verre avec COLLE ET JOINT TOUT EN UN

OUVERTURE À LA MARCHÉ



24 H

PRÉPARATION



Conditionnement	Code article	Gencod
Sac de 25 kg	303417	3538985405444
Sac de 10 kg	303419	3538985405451