



COLLE CARRELAGE

 **Supports neufs**

Destination

Collage de carreaux de petites et grandes dimensions sur supports neufs, en sol et mur intérieur.

Supports admis

- En sol : béton*, chape ciment, chape anhydrite/chape allégée*.

- En mur : béton à parement soigné*.

* Sur PRIMAIRE D'ADHÉRENCE VPI – Consommation 50 à 200 g/m² (délai avant collage : 30 min à 24 h).

Précautions d'utilisation

Dans le but de protéger votre santé et l'environnement, et pour une utilisation de ce produit en toute sécurité, respectez les conseils de prudence qui sont étiquetés sur l'emballage. Vous trouverez les consignes de sécurité de ce produit dans la Fiche de Données de Sécurité (FDS) disponible sur quickfds.com

Consommation et conservation

Simple encollage : 3,5 à 4,5 kg/m²

Double encollage : 5 à 8 kg/m²

Se conserve 12 mois dans son emballage d'origine fermé, sans contact avec le sol, dans un local sec, tempéré et faiblement ventilé.

Conditions d'application

La température doit être comprise entre +5°C et 30°C.

Teintes*

- Blanc 

- Gris 

* Coloris donnés à titre indicatif

Préparation du support

Le support doit être propre, sain, sec et débarrassé des parties non adhérentes ou pouvant nuire à l'adhérence. Une parfaite planéité du support est recommandée.

Les chapes anhydrites auront été préparées conformément à leur document technique d'application.

Selon le support, appliquer le PRIMAIRE D'ADHÉRENCE VPI et respecter un délai de séchage de 30 minutes avant de poursuivre les travaux.

Préparation du produit

Mélanger au malaxeur électrique à vitesse lente avec :

- 6 à 6,5 L d'eau propre par sac de 25 kg.

- 1,2 à 1,3 L d'eau propre par sac de 5 kg.

Le mélange obtenu doit être homogène.

Laisser reposer 5 minutes avant l'emploi.

Application

Etaler la colle sur le support avec une spatule crantée adaptée au format des carreaux. Pour des carreaux de format supérieur à 20 x 20 cm, procéder par double encollage : appliquer également la colle sur l'envers des carreaux avec une spatule non dentée.

Appliquer le revêtement céramique dans la limite du temps ouvert (20 minutes à +20°C).

Nettoyer les outils à l'eau tant que le produit est frais.

C1



SOL + MUR
INTÉRIEUR



FORMAT DE
CARREAUX MAXI



QUANTITÉ NÉCESSAIRE

DURÉE
D'UTILISATION



3 H

DÉLAI
D'AJUSTABILITÉ



20 min

DÉLAI
DE JOINTOIEMENT



24 H

DÉLAI AVANT
REMISE EN SERVICE



24 H

Teintes	Conditionnements	Code article	Gencod
Gris	Sac de 25 kg	170278	3538988200404
	Sac de 5 kg	170279	3538988200411
Blanc	Sac de 25 kg	170275	3538988200428
	Sac de 5 kg	170276	3538988200435