

SANS POUSSIÈRE
Pour un confort préservé

COLLE CARRELAGE RÉNOVATION

Neuf et rénovation

Applicable plancher chauffant à eau

C2 E



Destination

- ▶ Colle Flex pour la pose de carreaux de petites et grandes dimensions sur support ancien ou neuf, en sol et mur, intérieur et extérieur.
- ▶ Applicable sur plancher chauffant à eau.

Consommation

- ▶ Simple encollage : 3,5 à 4,5 kg/m²
- ▶ Double encollage : 5 à 8 kg/m²

Conservation

- ▶ 12 mois dans son emballage d'origine fermé, sans contact avec le sol, dans un local sec, tempéré et faiblement ventilé.

Conditionnements

- ▶ Sac de 25 kg
- ▶ Sac de 5 kg

Teintes

- ▶ Gris 
- ▶ Blanc 

Supports admis

- ▶ En sol : béton, chape anhydrite*, chape allégée*, chape ciment, carrelage*, peinture non sensible à la détrempe*, parquet ou panneaux bois CTBH/CTBX**, dalles plastiques*.
- ▶ En mur : béton à parement soigné, enduit monocouche, plaque de plâtre cartonnée, carrelage*, peinture non sensible à la détrempe*, panneaux bois CTBH/CTBX*.
- ▶ En sol et mur de pièce humide : système de protection à l'eau sous carrelage.

* sur Primaire d'adhérence VPI - Consommation : 50 à 200 gr/m² - Délai avant collage : 30 mn à 24 h

** sur Primaire d'adhérence VPI et avec incorporation d'une trame

Conditions d'application

La température doit être comprise entre +5°C et +30°C.

Précautions d'utilisation

Dans le but de protéger votre santé et l'environnement, et pour une utilisation de ce produit en toute sécurité, respectez les conseils de prudence qui sont étiquetés sur l'emballage.

Vous trouverez les consignes de sécurité de ce produit dans la Fiche de Données de Sécurité (FDS) disponible sur www.quikfds.com.

Préparation du support

Le support doit être propre, sain et débarrassé des parties non adhérentes ou pouvant nuire à l'adhérence. Une parfaite planéité du support est recommandée.

Selon le support, appliquer le primaire d'adhérence VPI et respecter un délai de séchage de 30 minutes avant de poursuivre les travaux.

Dans les zones soumises à ruissellement prévoir une protection à l'eau sous carrelage.

Préparation du produit

Mélanger au malaxeur électrique à vitesse lente avec :

- ▶ 5,75 à 6,25 L d'eau propre par sac de 25 kg
- ▶ 1,15 à 1,25 L d'eau propre par sac de 5 kg

Le mélange obtenu doit être homogène. Laisser reposer 5 minutes avant l'emploi.

Application


Etaler la colle sur le support avec une spatule crantée adaptée au format des carreaux. En sol extérieur ou pour des carreaux de format supérieur à 20 x 20 cm, procéder par double encollage : appliquer également la colle sur l'envers des carreaux avec une spatule non dentée. Appliquer le revêtement céramique dans la limite du temps ouvert (30 minutes à 20°C).

Nettoyer les outils à l'eau tant que le produit est frais.

Sol + mur
intérieur + extérieur



Format carreaux maxi




Plancher chauffant
à eau



Durée d'utilisation



Délai ajustabilité



Délai jointoiment



Ouverture à la marche



Préparation



Teintes	Conditionnements	Code article	Gencod
Gris	Sac de 25 kg	170285	3538988200459
	Sac de 5 kg	170286	3538988200466
Blanc	Sac de 25 kg	170282	3538988200473
	Sac de 5 kg	170283	3538988200480