

MORTIER GRIS

Multi-usages

Montage, réparation et scellements

Chapes minces



Destination

- ▶ Montage de moellons, parpaings et pierres.
- ▶ Réparation et scellement courants.
- ▶ Réalisation de chape mince.
- ▶ Confection de corps d'enduit traditionnel, de 10 à 15 mm d'épaisseur par passe.

Consommation

- ▶ 20 à 22 kg/m² et par cm d'épaisseur.

Conservation

- ▶ 18 mois dans son emballage d'origine fermé, sans contact avec le sol, dans un local sec, tempéré et faiblement ventilé.

Conditionnements

- ▶ Sac de 15 kg
- ▶ Sac de 10 kg
- ▶ Sac de 5 kg

Conditions d'application

La température doit être comprise entre +5°C et +30°C.

Précautions d'utilisation

Dans le but de protéger votre santé et l'environnement, et pour une utilisation de ce produit en toute sécurité, respectez les conseils de prudence qui sont étiquetés sur l'emballage.

Vous trouverez les consignes de sécurité de ce produit dans la Fiche de Données de Sécurité (FDS) disponible sur www.quikfds.com.

Préparation du support

Le support doit être propre, sain et débarrassé des parties non adhérentes ou pouvant nuire à l'adhérence.

Le repiquer si nécessaire.

Humidifier avant application.

Préparation du produit

Mélanger au malaxeur électrique à vitesse lente avec

▶ 1,8 L d'eau propre par sac de 15 kg

▶ 1,2 L d'eau propre par sac de 10 kg

▶ 0,6 L d'eau propre par sac de 5 kg

Le mélange obtenu doit être homogène.

Application

Appliquer le mortier à la truelle ou à la taloche.

Pour la réalisation d'enduit, appliquer le mortier de 10 à 15 mm par passe.

Nettoyer les outils à l'eau tant que le produit est frais.

Sol + mur
intérieur + extérieur



Durée d'utilisation



Préparation



Application



Conditionnements	Code article	Gencod
Sac de 15 kg	170311	3538988201555
Sac de 10 kg	170312	3538988201128
Sac de 5 kg	170313	3538988201111