

2 en 1

MORTIER BRIQUE DE VERRE

Assemblage et jointoiment

Peut être teinté



Destination

► Assemblage d'éléments de cloison en briques de verre en épaisseur de 10 à 20 mm, en intérieur et extérieur.

Consommation

► 15 à 20 kg/m² selon la brique utilisée et l'épaisseur du joint.

Conservation

► 18 mois dans son emballage fermé d'origine, stocké à l'abri de l'humidité.

Conditionnement

► Seau de 12 kg

Teinte

► Blanc

Conditions d'application

La température doit être comprise entre +5°C et +30°C.

Précautions d'utilisation

Dans le but de protéger votre santé et l'environnement, et pour une utilisation de ce produit en toute sécurité, respectez les conseils de prudence qui sont étiquetés sur l'emballage.

Vous trouverez les consignes de sécurité de ce produit dans la Fiche de Données de Sécurité (FDS) disponible sur www.quikfds.com.

Préparation du support

Suivre les directives de préparation, d'installation et de montage du fabricant des briques de verre.

Préparation du produit

Mélanger au malaxeur électrique à vitesse lente avec :

► 2 L d'eau propre par seau de 12 kg

Le mélange obtenu doit être homogène.

Application

Utiliser des croisillons pour obtenir des joints horizontaux et verticaux réguliers, leur épaisseur doit être comprise entre 10 et 20 mm.

Ajouter des armatures en acier cranté de 6 mm horizontalement et verticalement entre chaque rangée. Noyer dans le lit de mortier.

Enlever le surplus de mortier au fur et à mesure de l'avancement des travaux.

Avant durcissement complet, lisser les joints au pinceau, à l'éponge ou à la truelle.

Nettoyer les briques à l'éponge légèrement humide.

Après montage de 5 rangées, prévoir un temps de séchage de 30 minutes.

Nettoyer les outils à l'eau tant que le produit est frais.



Mur
intérieur + extérieur



2 en 1
Montage et
jointoiment

Durée d'utilisation



2h

Délai ajustabilité



20 min

Temps de séchage



30 min

Application



Conditionnement	Code article	Gencod
Seau de 12 kg	170308	3538988200169