

ENDUIT DE REBOUCHAGE BLANC

Rattrapage des défauts de planéité

Fonction rebouchage et collage

Applicable en une seule passe



Destination

- ▶ Rebouchage des trous, fissures, saignées, etc.
- ▶ Dégrossissage avant finition.
- ▶ Ragréage localisé ou généralisé des murs et plafonds présentant des défauts de planéité.
- ▶ Collage des bandes à joint entre plaques de plâtre.
- ▶ Montage de cloisons de carreaux de plâtre.
- ▶ Collage des doublages.

Consommation

- ▶ 1 kg par m² par mm d'épaisseur.
- ▶ Soit 1 sac de 5 kg pour environ 5 L de cavités

Conservation

- ▶ 12 mois dans son emballage d'origine fermé, sans contact avec le sol, dans un local sec.

Conditionnement

- ▶ Sac de 5 kg

Supports admis

Béton, enduit base plâtre, enduit base ciment.

Revêtements

Enduit de lissage, tout type de peinture, revêtement mural.

Conditions d'application

La température doit être comprise entre +5°C et +30°C.

Ne pas appliquer sur support gelé ou s'il y a un risque de gel dans les heures qui suivent l'application, ni sur support chaud.

Précautions d'utilisation

Dans le but de protéger votre santé et l'environnement, et pour une utilisation de ce produit en toute sécurité, respectez les conseils de prudence qui sont étiquetés sur l'emballage.

Vous trouverez les consignes de sécurité de ce produit dans la Fiche de Données de Sécurité (FDS) disponible sur www.quikfds.com.

Préparation du support

Le support doit être propre, sain, dur et cohésif.

Lessiver les peintures. Traiter les pièces métalliques et les taches de rouille.

Préparation du produit

Verser ENDUIT DE REBOUCHAGE dans :

► 2 L d'eau propre par sac de 5 kg

Le mélange obtenu doit être homogène. Laisser reposer le mélange avant emploi. La pâte obtenue sera utilisable 2 h.

Application

Garnir les cavités jusqu'à refoulement puis araser à l'aide d'un couteau à enduire, d'une lisseuse ou d'une spatule.

Attendre que le produit soit sec à coeur avant d'appliquer la finition, soit 24 h (à +20°C).

Nettoyer les outils à l'eau tant que le produit est frais.

Mur intérieur et plafond



Délai avant finition

24 h

Durée d'utilisation



2 h

Préparation



Application



Conditionnement	Code article	Gencod
Sac de 5 kg	170109	3538985403907