

ENDUIT TYROLIEN DÉCORATION

Finition rustique

Pour maçonneries enduites

Applicable sur sous-enduit base ciment ou béton



Destination

- ▶ Enduit de façade pour la décoration des maçonneries enduites.

Consommation

- ▶ A la tyrolienne : 5 à 6 kg / m²
- ▶ Au pot à pression : 6 à 8 kg / m²

Conservation

- ▶ 12 mois dans son emballage d'origine fermé, sans contact avec le sol, dans un local sec, tempéré et faiblement ventilé.

Conditionnement

- ▶ Sac de 25 kg

Teintes*

- ▶ Blanc
- ▶ Ton Pierre

Supports admis

- ▶ Béton banché
- ▶ Béton
- ▶ Enduit base ciment

Conditions d'application

La température doit être comprise entre +5°C et +30°C.

Précautions d'utilisation

Dans le but de protéger votre santé et l'environnement, et pour une utilisation de ce produit en toute sécurité, respectez les conseils de prudence qui sont étiquetés sur l'emballage.

Vous trouverez les consignes de sécurité de ce produit dans la Fiche de Données de Sécurité (FDS) disponible sur www.quikfds.com.

Préparation du support

Le support doit être propre, sain et débarrassé des parties non adhérentes ou pouvant nuire à l'adhérence.
Humidifier avant application.

Préparation du produit

Mélanger au malaxeur électrique à vitesse lente avec 4 à 5 L d'eau par sac. La quantité d'eau doit rester la même à chaque mélange pour éviter les écarts de teinte.

Le mélange doit être homogène.

Laisser reposer 5 minutes avant application.

Application

- ▶ A la tyrolienne :

Projeter une 1^{ère} couche perpendiculairement au support.

Après durcissement, projeter l'enduit en biais dans un sens, puis dans l'autre, pour former le grain.

- ▶ Au pot à pression :

Appliquer en 2 passes successives.

Nettoyer les outils à l'eau tant que le produit est frais.

Mur extérieur



Durée d'utilisation



Préparation



Application



Teintes	Conditionnements	Code article	Gencod
Blanc	Sac de 25 kg	170441	3538988200091
Ton pierre	Sac de 25 kg	170442	3538988200107