

**SANS POUSSIÈRE**  
Pour un confort préservé

# JOINT CARRELAGE SOUPLE LARGE

Tout support

Neuf et rénovation

Hydrofugé



## Destination

- ▶ Jointoiement de carrelage de 5 à 15 mm de largeur en sol et mur intérieur et extérieur, piscine et bassin.

## Consommation

- ▶ 0,5 à 1,8 kg/m<sup>2</sup> selon la largeur des joints, la taille et l'épaisseur des carreaux. (voir tableau de consommation page 118)

## Conservation

- ▶ 12 mois dans son emballage d'origine fermé, sans contact avec le sol, dans un local sec, tempéré et faiblement ventilé.

## Conditionnement

- ▶ Sac de 25 kg

## Teinte\*

- ▶ Gris 

**Supports admis**

- ▶ Applicable sur tous types de sols chauffants.
- ▶ Applicable dans les piscines et bassins.

**Conditions d'application**

La température doit être comprise entre +5°C et +30°C.

**Précautions d'utilisation**

Dans le but de protéger votre santé et l'environnement, et pour une utilisation de ce produit en toute sécurité, respectez les conseils de prudence qui sont étiquetés sur l'emballage.

Vous trouverez les consignes de sécurité de ce produit dans la Fiche de Données de Sécurité (FDS) disponible sur [www.quikfds.com](http://www.quikfds.com).

**Préparation du support**

Les joints doivent être propres et de profondeur au moins égale à la moitié de l'épaisseur des carreaux. Ils ne doivent pas être remplis de colle.

**Préparation du produit**

Mélanger au malaxeur électrique à vitesse lente avec :

- ▶ 5 à 5,5 L d'eau par sac de 25 kg.

Le mélange obtenu doit être homogène et de couleur uniforme.

**Application**


Toujours étaler en diagonale le mortier joint à l'aide d'une raclette ou d'une taloche en caoutchouc, pour mieux remplir les joints. Nettoyer l'excédent avec une éponge humide au fur et à mesure de l'avancement des travaux, toujours en diagonale pour ne pas creuser les joints.

Après séchage complet, passer un chiffon sec sur la surface pour éliminer le voile de ciment.

Nettoyer les outils à l'eau tant que le produit est frais.

Sol + mur  
intérieur + extérieur

Piscine

Largeur des joints  
De 5 à 15 mmPlanchers chauffants  
eau / électrique

Durée d'utilisation

Délai pour lisser  
35 à 45 min

Ouverture à la marche



Préparation



Teinte	Conditionnement	Code article	Gencod
Gris	Sac de 25 kg	170302	3538988200756