MORTIER HYDROFUGE

Imperméable

Bassins, cuvelages, réservoirs



Destination

- ► Confection de cuvelages, réservoirs, bassins...
- ▶ Idéal pour la réalisation de chapes et d'enduits imperméables.
- ► Applicable sur supports base ciment.

Consommation

▶ 18 kg/m² et cm d'épaisseur.

Conservation

▶ 18 mois dans son emballage d'origine fermé, sans contact avec le sol, dans un local sec, tempéré et faiblement ventilé.

Conditionnements

- ► Sac de 10 kg
- ► Sac de 5 kg

MORTIERS ET BÉTONS Mortier hydrofuge

Conditions d'application

La température doit être comprise entre $+5^{\circ}$ C et $+30^{\circ}$ C.

Précautions d'utilisation

Dans le but de protéger votre santé et l'environnement, et pour une utilisation de ce produit en toute sécurité, respectez les conseils de prudence qui sont étiquetés sur l'emballage.

Vous trouverez les consignes de sécurité de ce produit dans la Fiche de Données de Sécurité (FDS) disponible sur www.quikfds.com.

Préparation du support

Le support doit être propre, sain et débarrassé des parties non adhérentes ou pouvant nuire à l'adhérence. Les supports de pose doivent être à base de ciment (ne jamais appliquer sur un support à base de plâtre). Humidifier le support.

Préparation du produit

Mélanger au malaxeur électrique à vitesse lente avec :

- ▶ 1,3 L d'eau propre par sac de 10 kg
- ▶ 0,65 L d'eau propre par sac de 5 kg

Le mélange obtenu doit être homogène et onctueux.

Application

Appliquer le mortier à la truelle puis le serrer à l'aide d'une taloche.

N'appliquez pas le mélange s'il y a risque de gel dans les heures qui suivent l'application. En cas de couches successives, appliquez de préférence la nouvelle couche dès que la précédente parait suffisamment dure, l'adhérence sera meilleure.

Protégez l'ouvrage des intempéries et du soleil pendant l'application et le séchage.

Nettoyer les outils à l'eau tant que le produit est frais.

Délai de mise en œuvre à +20°C	
▶ Début de prise :	2 h
▶ Délai entre passes :	3 h
▶ Délai avant remblaiement :	3 jours (ce délai augmente si la température diminue : attendre 7 jours à +5°C)









