

SANS POUSSIÈRE
Pour un confort préservé

COLLE TERRASSE FIBRÉE BEIGE

Sécurité renforcée grâce aux fibres intégrées

Excellente résistance aux contraintes thermiques extérieures / gel

Tous carreaux et tous dallages même lourds et épais

C2 E



Destination

- ▶ Colle flex pour le collage de carreaux et de pierres naturelles ou de dalles de toute porosité en sol intérieur et extérieur (idéal terrasses et balcons).
- ▶ Colle flex beige, idéale pour les dalles claires.
- ▶ Applicable en neuf et en rénovation.

Consommation

- ▶ Simple encollage : 3,5 à 5 kg/m²
- ▶ Double encollage : 5 à 9 kg/m²

Conservation

- ▶ 12 mois dans son emballage d'origine fermé, sans contact avec le sol, dans un local sec, tempéré et faiblement ventilé.

Conditionnement

- ▶ Sac de 25 kg

Teinte*

- ▶ Beige

Conditions d'application

La température doit être comprise entre +5°C et +30°C.

Précautions d'utilisation

Dans le but de protéger votre santé et l'environnement, et pour une utilisation de ce produit en toute sécurité, respectez les conseils de prudence qui sont étiquetés sur l'emballage.

Vous trouverez les consignes de sécurité de ce produit dans la Fiche de Données de Sécurité (FDS) disponible sur www.quikfds.com.

Supports admis

► En sol : béton, chape anhydrite*, chape allégée*, chape ciment, carrelage*, peinture non sensible à la détrempe*, parquet ou panneaux bois CTBH/CTBX**, dalles plastiques*.

* sur **Primaire d'adhérence VPI** - Consommation : 50 à 200 gr/m² - Délai avant collage : 30 mn à 24 h

** sur **Primaire d'adhérence VPI** et avec incorporation d'une trame

Préparation du support

Le support doit être propre, sain et débarrassé des parties non adhérentes ou pouvant nuire à l'adhérence. Une parfaite planéité du support est recommandée.

Les chapes anhydrites auront été préparées conformément à leur document technique d'application.

Selon le support, appliquer le primaire d'adhérence VPI et respecter un délai de séchage de 30 minutes avant de poursuivre les travaux.

Préparation du produit

Mélanger au malaxeur électrique à vitesse lente avec :

► 5,75 à 6,25 L d'eau propre par sac de 25 kg

Le mélange obtenu doit être homogène et onctueux.

Le mélange obtenu doit être homogène. Laisser reposer 5 minutes avant l'emploi. Par temps froid, utiliser une eau de gâchage à plus de 10°C.

Application

Par temps chaud, il est recommandé d'humidifier le support au préalable.

Etaler la colle sur le support avec une spatule crantée adaptée au format des carreaux. En sol extérieur, ou pour des carreaux de format supérieur à 20 x 20 cm, procéder par double encollage : appliquer également la colle sur l'envers des carreaux avec une spatule non dentée. Appliquer le revêtement (céramique, pierre, dalle) dans la limite du temps ouvert (30 minutes à 20°C).


Nettoyer les outils à l'eau tant que le produit est frais.



Sol intérieur + extérieur



Format carreaux maxi



Rattrapage d'épaisseur

Jusqu'à
30 mm



Durée d'utilisation



3 h

Délai ajustabilité



20 min

Délai jointoiement

24 h



Ouverture à la marche

24 h



Préparation



Ed. Novembre 2021



Conditionnement	Code article	Gencod
Sac de 25 kg	170287	3538988201739