

COLLE CARRELAGE EASY GRISE

SANS POUSSIÈRE
Pour un confort préservé

Fini le double encollage

Ouverture à la marche 3 heures après

+ de m² avec un sac

**COLLE
SOUPLE**

C2 S1 EFG



Destination

- ▶ Colle flex souple pour le collage de carreaux et de pierres naturelles de toutes porosités et de tous formats en sol intérieur et extérieur sur supports neufs ou anciens sans primaire.
- ▶ Applicable sur plancher à eau ou rayonnant électrique, sur SPEC et SEL.

Consommation

- ▶ 3 à 5 kg / m²
(soit 5 à 7 m² par sac de 25 kg)

Conservation

- ▶ 12 mois dans son emballage d'origine fermé, sans contact avec le sol, dans un local sec, tempéré et faiblement ventilé.

Conditionnement

- ▶ Sac de 25 kg

Teinte*

- ▶ Gris 

Conditions d'application

La température doit être comprise entre +5°C et +30°C.

Précautions d'utilisation

Dans le but de protéger votre santé et l'environnement, et pour une utilisation de ce produit en toute sécurité, respectez les conseils de prudence qui sont étiquetés sur l'emballage.

Vous trouverez les consignes de sécurité de ce produit dans la Fiche de Données de Sécurité (FDS) disponible sur www.quikfds.com.

Supports admis

► En sol : béton, chape ciment, ancien carrelage, anciennes peintures poncées, anciennes dalles plastiques, chape anhydrite*/chape allégée, planchers chauffants à eau ou électrique, système parquet** ou panneaux bois CTBH/CTBX**.

* sur **Primaire d'adhérence VPI** - Consommation : 50 à 200 gr/m² - Délai avant collage : 30 mn à 24 h

** sur **Primaire d'adhérence VPI** et avec incorporation d'une trame

Préparation du support

Le support doit être propre, sain et débarrassé des parties non adhérentes ou pouvant nuire à l'adhérence. Il doit être plan. Le produit peut servir pour des rattrapages minces (de 5 à 10 mm), attendre le lendemain avant de débiter les opérations de collage.

Préparation du produit

Mélanger au malaxeur électrique à vitesse lente avec :

► 6,25 à 6,75 L d'eau propre par sac de 25 kg

Le mélange obtenu doit être homogène.

Laisser reposer 5 minutes avant emploi.

Par temps froid, utiliser une eau de gâchage à plus de 10°C.

Application

Étaler la colle sur le support avec une spatule crantée adaptée au format des carreaux.

Appliquer le carrelage en simple encollage dans la limite du temps ouvert en exerçant une pression sur le carreau suffisante pour assurer le bon transfert de la colle (vérifier régulièrement le bon transfert au cours de la pose).

Appliquer le revêtement céramique dans la limite du temps ouvert (30 minutes à +20°C).

Nettoyer les outils à l'eau tant que le produit est frais.



Sol intérieur + extérieur




Format carreaux maxi

Planchers chauffants
eau / électrique

Durée d'utilisation



Délai ajustabilité



Délai jointoiement



Ouverture à la marche



Préparation



Ed. Novembre 2021



| Conditionnement | Code article | Gencod |
|-----------------|--------------|---------------|
| Sac de 25 kg | 170277 | 3538988201746 |